



0398

CM STRADE SRL, Regione fiera 17 14057 Isola d'Asti (AT)

12

Certificato CE di conformità n° 0398/CPD/CS/11.011/01

EN 13108-1

Conglomerato bituminoso prodotto a caldo

AC 16 bin 50/70 (Binder Anas 50/70 cod.11)

Impianto di produzione Marini MAP 175 sito in Isola d'Asti

RIF. D.D.T.

Contenuto di vuoti		
-massimo		V max 8,0 (8,0%)
-minimo		V min 3,0 (3,0%)
Minimo di vuoti riempiti da bitume		VFB min 50 (50%)
Massimo di vuoti riempiti da bitume		VFB max 89 (89%)
Vuoti nell'aggregato minerale		VMA min 12 (12%)
Contenuto di vuoti dopo 10 rotazioni		NPD
Sensibilità all'acqua		NPD
Resistenza all'abrasione da pneumatici scolpiti (chiodati)		NPD
Reazione al fuoco		NPD
Temperatura della miscela		Da 140 °C a 180 °C
Granulometria	31,5 mm	100%
Setaccio	16 mm	95%
	8 mm	63%
Setaccio	2 mm	33%
Setaccio	0,500 mm	20%
Setaccio	0,063 mm	6,6%
		B min 3,8 (3,8%)
Contenuto di legante		S min 10 (10kN)
Valori Marshall		P max NR
		F-NR
		Q min 3,0 (3,0kN/mm)
Resistenza alla deformazione permanente		NPD
Dispositivo largo: profondità di rottura		NPD
Dispositivo piccolo: ormaiamento		NPD
Dispositivo piccolo: profondità di rottura		NPD
Condizioni di prova scelte secondo la EN 13108-20		