



0398

CMSTRADE SRL, Regione fiera 17 14057 Isola d'Asti (AT)

12

Certificato CE di conformità n° 0398/CPD/CS/11.011/01

EN 13108-1

Conglomerato bituminoso prodotto a caldo

AC 4 sup 70/100 (Malta 50/70 cod.2)

Impianto di produzione Marini MAP 175 sito in Isola d'Asti

RIF. D.D.T.

Contenuto di vuoti

-massimo

V max 8.0 (8.0%)

-minimo

V min 4,5 (4,5%)

Minimo di vuoti riempiti da bitume

VFB min 50 (50%)

Massimo di vuoti riempiti da bitume

VFB max 89 (89%)

Vuoti nell'aggregato minerale

VMA min 12 (12%)

Contenuto di vuoti dopo 10 rotazioni

NPD

Sensibilità all'acqua

NPD

Resistenza all'abrasione da pneumatici scolpiti (chiodati)

NPD

Reazione al fuoco

NPD

Temperatura della miscela

Da 140 °C a 180 °C

Granulometria

6,3 mm

100%

Setaccio

4 mm

95%

Setaccio

2 mm

76%

Setaccio

0,500 mm

42%

Setaccio

0,063 mm

11,2%

Setaccio

B min 6,4 (6,4%)

Contenuto di legante

S min 10 (10kN)

Valori Marshall

P max NR

F-NR

Q min 3,0 (3,0kN/mm)

Resistenza alla deformazione permanente

NPD

Dispositivo largo: profondità di rottura

NPD

Dispositivo piccolo: ormaimento

NPD

Dispositivo piccolo: profondità di rottura

Condizioni di prova scelte secondo la EN 13108-20