



0398

CMSTRADE SRL, Regione fiera 17 14057 Isola d'Asti (AT)

12

Certificato CE di conformità n° 0398/CPD/CS/11.011/01

**EN 13108-1**

**Conglomerato bituminoso prodotto a caldo**

AC 8 sup 50/70 (Tappeto 0-10 M.C. 50/70 cod.3)

Impianto di produzione Marini MAP 175 sito in Isola d'Asti

**RIF. D.D.T.**

Contenuto di vuoti		
-massimo		V max 8,0 (8,0%)
-minimo		V min 5 (5%)
Minimo di vuoti riempiti da bitume		VFB min 50 (50%)
Massimo di vuoti riempiti da bitume		VFB max 89 (89%)
Vuoti nell'aggregato minerale		VMA min 12 (12%)
Contenuto di vuoti dopo 10 rotazioni		NPD
Sensibilità all'acqua		NPD
Resistenza all'abrasione da pneumatici scolpiti (chiodati)		NPD
Reazione al fuoco		NPD
Temperatura della miscela		Da 140 °C a 180 °C
Granulometria	12,5 mm	100%
Setaccio	8 mm	99%
	4 mm	56%
	2 mm	41%
	0,500 mm	24%
	0,063 mm	9,6%
		B min 4,6 (4,6%)
Contenuto di legante		S min 10 (10kN)
Valori Marshall		P max NR
		F-NR
		Q min 3,0 (3,0kN/mm)
Resistenza alla deformazione permanente		NPD
Dispositivo largo: profondità di rottura		NPD
Dispositivo piccolo: ormaiamento		NPD
Dispositivo piccolo: profondità di rottura		NPD
Condizioni di prova scelte secondo la EN 13108-20		