



0398

CMSTRADE SRL, Regione fiera 17 14057 Isola d'Asti (AT)

12

Certificato CE di conformità n° 0398/CPD/CS/11.011/01

EN 13108-1

Conglomerato bituminoso prodotto a caldo

AC 12,5 bin 50/70 (Binder 0-15 50/70 cod.9)

Impianto di produzione Marini MAP 175 sito in Isola d'Asti

RIF. D.D.T.

Contenuto di vuoti		
-massimo		V max 9.0 (9.0%)
-minimo		V min 5.0 (5.0%)
Minimo di vuoti riempiti da bitume		VFB min 50 (50%)
Massimo di vuoti riempiti da bitume		VFB max 89 (89%)
Vuoti nell'aggregato minerale		VMA min 12 (12%)
Contenuto di vuoti dopo 10 rotazioni		NPD
Sensibilità all'acqua		NPD
Resistenza all'abrasione da pneumatici scolpiti (chiodati)		NPD
Reazione al fuoco		NPD
Temperatura della miscela		Da 140 °C a 180 °C
Granulometria	20 mm	100%
Setaccio	12,5 mm	96%
	Setaccio 8 mm	73%
	Setaccio 2 mm	33%
	Setaccio 0,500 mm	20%
	Setaccio 0,063 mm	7,4%
		B min 3,8 (3,8%)
Contenuto di legante		S min 10 (10kN)
Valori Marshall		P max NR
		F-NR
		Q min 3,0 (3,0kN/mm)
Resistenza alla deformazione permanente		NPD
Dispositivo largo: profondità di rottura		NPD
Dispositivo piccolo: ormaiamento		NPD
Dispositivo piccolo: profondità di rottura		NPD
Condizioni di prova scelte secondo la EN 13108-20		