Via Alice Castello n.2 - 13049 Tronzano Vercellese
Impianto di Tonzano Vercellese
16.007

0398

0398/CPR/AG/16.007

Sabbia fine 0/2	d/D	d/D	d/D
	Sabbia 0/2	Sabbia 0/2	Sabbia 0/2
	EN 12620	EN 13242	EN 13139
	Aggregati per calcestruzzo	Materiali non legati	Aggregati per malte
Granulometrie :	-	-	-
Categoria granulometrica :	0,85	0,85	Categoria 0/2
Categorie di tolleranza :	-	-	-
Sede:	Base +2	Base +2	-
Forma dell'Aggregato grosso :	-	-	-
Indice di forma :	SI_{NR}	S_{NR}	-
Indice di appiattimento :	FI_{NR}	FI_{NR}	FI_{NR}
Dimensione delle particelle:	0/2	0/2	0/2
Contenuto di conchiglie nell'Aggregato grosso :	SC_{NR}	-	NR
Pulizia : Contenuto in polvere :	-	-	-
Equivalente in sabbia :	SE 80	SE 80	SE 80
Blu di metilene:	MB 0,5	MB 0,5	MB 0,5
Pulizia 0,063	f_1	f_1	-
Resistenza alla frammentazione/frantumazione :	-	-	-
Coefficiente Los Angeles :	LA_{NR}	LA_{NR}	-
Resistenza all'urto :	-	-	-
Resistenza all'usura :	M_{NR}	M_{NR}	-
Resistenza alla levigabilità e all'abrasione :	-	-	-
Resistenza alla levigabilità :	VL_{NR}	-	-
Resistenza all'abrasione superficiale :	AAV_{NR}	-	-
Resistenza all'abrasione pneumatici chiodati :	AN_{NR}	-	-
Resistenza all'afflitto :	-	-	-
Massa volumica ed assorbimento d'acqua :	-	-	-
Massa volumica in mucchio (Mg/m):	1,31	1,31	1,31
Massa volumica dei granuli (Mg/m):	2,697	2,697	2,697
Assorbimento d'acqua :	1,3%	1,3%	1,3%
Percentuale di superfici frantumate aggregato	NR	NR	-
Durabilità :Durabilità al gelo/disgelo :	F_{NR}	F_{NR}	F_{NR}
Degradabilità al solfato di magnesio :	-	-	-
Reattività alcali-silica :	Non reattivo	Non reattivo	Non reattivo
Resistenza allo shock termico :	VLA_{NR}	VLA_{NR}	VLA_{NR}
Stabilità di volume :	-	-	-
Ritiro per essiccamento passa / non passa	NR	NR	NR
Scorie	-	-	-
Ferrosa	-	-	-
Requisiti chimici :	-	-	-
Cloruri:	<0,0001%	-	<0,0001%
Solfati solubili in acido :	$AS_{0,2}$	$AS_{0,2}$	$AS_{0,2}$
Zolfo totale :	<0,04%	S_1	<0,04%
Contenuto carbonato :	$CaCO_3$ 0,000	$CaCO_3$ 0,000	$CaCO_3$ 0,000
Costituenti che alterano velocità di presa e	-	-	-
Sostanza umica :	Sei pro chiara della settipo di clemenza	Sei pro chiara della settipo di clemenza	Sei pro chiara della settipo di clemenza
Acido fulvico :	-	-	-
Impurezze organiche leggere :	Assenti	Assenti	Assenti
Rilascio sostanze pericolose :	-	-	-
Metalli pesanti :	NR	NR	NR
Idrocarburi Policiclici Aromatici :	NR	NR	NR
Emissione di radioattività :	NR	NR	NR
Fibre libere di amianto :	Assenti	Assenti	Assenti
Descrizione petrografica :	Aggregati naturali frantumati, costituiti prevalentemente da quarzo e da frammenti di rocce metamorfiche (pietre verdi)	Aggregati naturali frantumati, costituiti prevalentemente da quarzo e da frammenti di rocce metamorfiche (pietre verdi)	Aggregati naturali frantumati, costituiti prevalentemente da quarzo e da frammenti di rocce metamorfiche (pietre verdi)

(NB) La dichiarazione di prestazione è visibile presso la sede Bettoni 4.0 SRL di Tronzano Vercellese (VC)